+ beständig
O bedingt beständig
- nicht beständig
? nicht geprüft

HENDRICKS Industrietechnik

Medium	CR	CSM	EPDM	FPM	HNBR	IIR	NBR	NR	PTFE	PUR	SBR	VMQ
Palmitinsäure	O	-	-	+	+	-	O	-	+	?	-	?
Paraffin	O	-	-	+	?	-	+	-	+	O	-	+
Paral-Keton	-	-	-	-	?	-	-	-	?	-	-	-
Pektine	+	+	+	+	?	+	+	+	+	+	+	+
Pentan, 2-4 Dimetyl	O	O	-	+	?	-	+	-	+	-	-	-
Pentan, 2-Methyl	O	O	-	+	?	-	+	-	+	-	-	-
Pentan, 3-Methyl	O	O	-	O	?	-	+	-	+	-	-	-
Per	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-
Perchlorethylen	-	-	-	+	?	-	-	-	+	-	-	-
Perchlorsäure	O	+	O	+	?	O	-	-	+	?	-	-
Petrolether	-	-	-	O	?	-	O	-	+	+	-	O
Petroleum	-	-	-	+	?	-	+	-	+	+	-	O
Pflanzliche Öle	O	O	O	+	?	+	+	-	+	+	-	+
Phenol	-	-	-	O	-	-	-	-	+	-	-	O
Phenol bei 100°C	-	-	O	O	-	O	-	-	?	?	-	O
Phenylbenzol	-	-	?	O	?	-	-	-	+	-	-	?
Phenylethylether	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
Phenylhydrazin	-	-	-	+	-	-	-	-	+	?	-	-
Phoron	-	-	+	-	?	+	-	-	+	-	-	-
Phosgen (flüssig)	O	O	O	+	?	O	O	-	+	?	?	?
Phosphoroxidchlorid	O	+	+	+	?	+	d	O	+	?	?	?
Phosphorsäure (100%)	-	-	O	+	?	-	-	-	+	?	-	-
Phosphorsäure (20%)	O	+	+	+	?	+	O	O	+	?	-	O
Phosphorsäure (40%)	O	+	+	+	?	O	O	-	+	-	-	+
Phosphortrichlorid	-	-	+	+	-	+	-	O	+	?	-	?
Phosphorwasserstoff	O	+	+	+	-	+	-	?	+	?	?	?
Phthalsäureanhydrid	+	?	?	+	?	?	+	+	+	?	+	+
Pikrinsäure	+	O	O	+	?	O	O	O	+	?	O	-
Pine Öl	-	-	-	+	?	-	+	-	+	?	-	-
Pinen	-	-	-	+	O	-	O	-	?	?	-	-
Pinene	O	O	-	+	?	-	O	-	?	?	-	-
Piperdin	-	-	-	-	?	-	-	-	+	-	-	-
Polyvinylacetat	O	O	+	?	?	+	?	?	?	?	?	?
Propan	O	-	-	+	+	-	+	-	+	-	-	-
Propanol bei 50°C	+	?	+	+	?	+	O	+	+	?	+	O
Propinsäure (wässrig)	O	-	-	+	?	-	O	-	+	?	-	?
Propionitril	O	O	-	+	?	-	+	-	?	-	-	-
Propylacetat	-	-	O	-	?	O	-	-	?	-	-	-
Propylalkohol	+	+	O	+	O	+	O	O	+	-	O	O
Propylen	-	-	-	+	?	-	-	-	?	-	-	-
Propylenglykol	O	+	+	+	?	+	O	+	+	?	+	?
Propylenoxid	-	-	?	-	-	?	-	-	+	-	-	-
Propylnitrat	-	-	O	-	?	O	-	-	?	?	-	-
Pyridrin	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
Pyrol	-	-	-	-	?	-	-	O	+	?	O	O
Pyrolube	-	-	-	+	?	-	-	-	?	-	-	O
Paraffinöl	+	-	-	+	+	-	+	-	+	?	-	+
Pickel-Lösung (Lederpickel)	?	O	O	O	?	O	?	?	+	?	?	?
Pikrinsäure	+	O	O	+	O	O	O	O	+	?	O	O
Pottasche (wässrig)	O	+	+	+	+	+	+	+	+	?	+	+