

- + beständig
- O bedingt beständig
- nicht beständig
- ? nicht geprüft

Medium	CR	CSM	EPDM	FPM	HNBR	IIR	NBR	NR	PTFE	PUR	SBR	VMQ
Zeolith	+	+	+	+	+	+	+	+	?	?	+	?
Zinkacetat (wässrig)	O	+	+	-	O	+	O	+	?	-	-	-
Zinkchlorid (wässrig)	+	+	+	+	+	+	O	O	+	?	O	+
Zinksalze	+	+	+	+	?	+	+	+	+	O	+	+
Zinksulfat (wässrig)	+	+	+	+	+	+	+	O	+	?	O	+
Zinnchlorid (wässrig)	+	+	O	+	?	O	+	O	+	?	O	?
Zinndichlorid (wässrig)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	?	?	O
Zinntetrachlorid (wässrig)	O	+	+	+	+	+	+	+	?	?	?	O
Zitronensäure	+	+	+	+	+	+	+	+	+	?	O	+
Zitronensäure bei 50°C	+	+	+	+	+	+	+	+	+	?	+	+
Zuckerrübensaft	+	+	+	+	+	+	+	+	+	?	+	+
Zitronensaft (unverdünnt)	O	O	?	?	+	?	+	+	+	?	+	+